

TECHNICKÝ LIST EVERAL SEMI MATT [30]

POPIS VÝROBKU

Univerzální, polomatný alkydový email, odolný vůči mechanickému poškození. K dispozici v bohaté paletě odstínů (více než 13 tisíc).



VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Výrobek vhodný na natírání povrchů v interiéru a v exteriéru: ocel, pozinkovaná ocel, ocel odolná vůči kyselinám, hliník, měď, dřevo, dřevu podobné povrchy, plast, sklo, glazura – po správné základné úpravě povrchu. Produkt určen na natírání: nábytku, dveří, okenních rámu, plotů, žebříků, balustrád, sloupů, tyčí, stojanů a podobně.

TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze A a C.
KONEČNÝ EFEKT	Polomatný. Upozornění: stupeň lesku může být ovlivněn intenzitou zvoleného odstínu a tloušťkou nátěrového filmu.
BAREVNÝ ROZSAH	Odstíny ze vzorníků Symphony, Tikkurila Deco Grey, NCS a RAL. Více než 13 000 odstínů.
HMOTNOSTNÍ SUŠINA	Minimálně 61%.
HUSTOTA	Báze A: přibližně 1,308 kg/l, Báze C: přibližně 1,166 kg/l.
TEORETICKÁ VYDATNOST	8-12 m ² /l, v závislosti od typu a absorpce povrchu.
DOBA SCHNUTÍ (+23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	Suchý proti prachu přibližně po 4 hodinách, suchý na dotek po přibližně 6-7 hodinách. Interval mezi nanášením následných vrstev musí být nejméně 16 hodin. Poznámka: V případě použití intenzivních odstínů může dojít k prodloužení doby schnutí.
ŘEDIDLO	Tikkurila Everal Thinner 1050 nebo White Spirit.
APLIKAČNÍ METODA	Štětcem, válečkem nebo konvenčním stříkáním (nanášení stříkáním se může používat pouze v zařízeních, ve kterých se uplatňují požadavky na omezování emisí těkavých organických látek).
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Z náradí odstraňte přebytečnou barvu. Náradí čistěte pomocí ředidla Tikkurila Everal Thinner 1050 nebo White Spirit ihned po skončení natírání.
ODOLNOST	Vůči povětrnostním podmínkám: Velmi dobrá. Vůči teple: Maximálně +100°C, při vyšších teplotách má povrch tendenci žloutnout. Vůči světlu: Dobrá.
HYGIENICKÝ CERTIFIKÁT	Ano.
BALENÍ	Báze A a C: 0,9l, 2,7l, 9l.
SKLADOVÁNÍ	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, při teplotě +5 až +25°C, na suchém a větraném místě. Produkt v balení

TECHNICKÝ LIST EVERAL SEMI MATT [30]

	s objemem méně než 450l splňuje podmínky paragrafu 2.2.3.1.5 a nespadá pod ADR/RID regulaci.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/d 300 g/l (2010)]	Everal Semi Matt 30 obsahuje méně než 300 g/l VOC.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Natírání by mělo probíhat při teplotách od +5°C do +25°C a relativní vlhkosti vzduchu nižší než 80%. Teplota natíraného povrchu by měla být minimálně +3°C vyšší než teplota rosného bodu.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty, prachu a uvolňujícího se nátěru.

Nenatírané povrchy:

Dřevo a dřevěné povrchy by měli být před natíráním ošetřeny nanesením základního nátěru Tikkurila Everal Primer. Vnější dřevěné povrchy by měli být ošetřeny základním nátěrem Tikkurila Valtti Super Guard. Ocelové a kovové povrchy by měli být ošetřeny základním nátěrem Tikkurila Everal Corrostop, následně ukončeny vrchním emailovým nátěrem. Hliníkové, měděné, dřevu podobné, plastové, skleněné a glazurované povrchy zdrsňte a před aplikací vrchního nátěru naneste Tikkurila Otex.

Předtím natírané povrchy:

Dřevo a dřevěné povrchy pokryté plísní, řasami atd. ošetřete speciálním prostředkem, který odstraní mikroorganismy, následně opláchněte vodou a nechte uschnout. Odstraňte veškeré uvolňující se, staré nátěry a povrch zbruste, odstraňte prach a odmastěte. Dřevěné povrchy v interiéru by měli být před nanesením emailu natřeny základním nátěrem Tikkurila Everal Primer. V případě opětovného natírání povrchu v tmavém barevném odstínu a v případě nanášení odstínů, které mají nízkou krycí schopnost, se doporučuje použít základní nátěr natónován do odstínu podobného odstínu vrchního emailu. Kovové povrchy by měli být očištěny od rzi kovovým kartáčem na stupeň ST2 podle normy PN ISO 8501-1. Nečistoty, ve vodě rozpustné soli, mastnotu a oleje odstraňte pomocí čistícího prostředku Tikkurila Panssaripesu. Důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Staré, lesklé povrchy by měli být před natíráním zmatněny. Nenatírané kovové povrchy ošetřete základním nátěrem Tikkurila Everal Corrostop. Zdrsněné zinkové povrchy je potřeba zbrousit a potom natřít základním nátěrem Tikkurila Rostex Super.

Upozornění: Všechny povrchy natírané s Tikkurila Everal Primer, Tikkurila Everal Corrostop, Tikkurila Rostex Super a impregnantem Tikkurila Valtti Super Guard mohou být přetírány nejdříve 24 hodin od aplikace předcházejícího nátěru.

VRCHNÍ NÁTĚR: Před použitím email důkladně promíchejte. Pro aplikaci stříkáním zředte podle potřeby ředidlem Tikkurila Everal Thinner (10-20% objemu).

Naneste 1-3 vrstvy, v závislosti od stavu natíraného povrchu. Doporučuje se používat ANZA nástroje na natírání.

TECHNICKÝ LIST EVERAL SEMI MATT [30]

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Polska S.A., ul. Mościckiego 23, 39-200 Dębica, Polsko, Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55, www.tikkurila.pl

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.