

TECHNICKÝ LIST LIITU TABULOVÁ BARVA

POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelná barva určena k natírání školních tabulí.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Stěny, nábytek.
- Tvorba tabulových ploch. Křída se dobře zachytí na natíraném povrchu a následně jde snadno setřít.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze A a C.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorníky: Feel the Color, tónovací systém Symphony. Může být tónován do Tikkurila odstínů. Hotový odstín černý.
KONEČNÝ EFEKT	Matný.
OBJEMOVÁ SUŠINA	39%.
HUSTOTA	Přibližně 1,2 kg/l v závislosti na odstínu, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	8-10m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	Přetíratelný po přibližně 6 hodinách. Připraven k použití po přibližně 1 týdnu.
ŘEDIDLO	V případě potřeby ředte vodou.
APLIKACE	Štětcem, válečkem nebo stříkáním. Konvenční stříkání: tryska 1,6mm-1,8mm, ředění 15-30% objemu, tlak trysky 3-4 bar. Bezvzduchové stříkání: tryska 0,011-0,013", ředění 0-5% objemu, tlak trysky 140-160 bar. Vzduchem podporované bezvzduchové stříkání: tryska 0,011-0,013", ředění 0-5% objemu, tlak trysky 140-160 bar, tlak rozprašovacího vzduchu 2 bar.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Odstraňte přebytečnou barvu z náradí. Náradí čistěte vodou. Tikkurila Pensselipesu (čistič náradí) se doporučuje na odstranění mírně zatvrdlé barvy.
ODOLNOST VŮČI	ČIŠTĚNÍ NA MOKRO: SFS-EN 13300 třída I, ISO 11998.
BALENÍ	Báze A a C: 0,225l, 0,9l.

TECHNICKÝ LIST LIITU TABULOVÁ BARVA

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotě od +5°C do +25°C. Chraňte před mrazem.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/d 130 g/l (2010)]	Liitu obsahuje maximálně 130 g/l VOC.

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně +8°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané povrchy: Z povrchu odstraňte špínu a prach. V případě potřeby povrch vyrovnejte vhodným tmelem Presto a zaschlý povrch přebruste. Odstraňte prach po broušení. Stěny základujte základním nátěrem Varma a nábytek základním nátěrem Helmi nebo Otex Akva.

Předtím natírané povrchy: Předtím natírané povrchy umyjte čistícím prostředkem Maalipesu podle pokynů v návodu, důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Přebruste povrch a odstraňte prach po broušení. Vyplňte díry a trhliny vhodným tmelem Presto. Povrch v případě potřeby základujte vhodným základním nátěrem jako například Varma, Helmi nebo Otex Akva.

Vrchní nátěr: Liitu před použitím důkladně promíchejte. V případě potřeby zředte vodou. Aplikujte 1-2 vrstvy válečkem, štětcem nebo stříkáním.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: V případě potřeby je čištění možné přibližně po 1 měsíci, ne dříve: povrchy se čistí pomocí jemného kartáče, houby, čistícího hadříku s neutrálním (pH 6-8) čistícím prostředkem na mytí nádobí. Silně znečištěný povrch očistěte pomocí houby nebo čistícího hadříku a mírně alkalického (pH 8 -10) čistícího prostředku. Důkladně opláchněte vodou.

S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože produkt dosáhne v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a odolnost asi po jednom měsíci od natírání. Pokud je potřebné povrch čistit ihned po natírání, čistěte jej pouze zlehka, použijte jemný kartáček nebo vlhký hadřík.

ÚDRŽBOVÉ NATÍRÁNÍ: Povrch natíran s Liitu můžete přetírat přímo s Liitu nátěry. Viz Příprava.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalnou odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádobí jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

TECHNICKÝ LIST
LIITU
TABULOVÁ BARVA

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Heidehofintie 2, 01301 Vantaa, Finsko,
Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554
416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřiká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.