

TECHNICKÝ LIST PANSSARIMAALI

ALKYDOVÁ BARVA PRO KOVOVÉ POVRCHY/ POLOLESKLÁ

POPIS VÝROBKU

Alkydová barva s aktivním antikorozním pigmentem.

VLASTNOSTI VÝROBKU A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Plechové střechy, okapové systémy, potrubí, ochranné plechy, zábradlí a ocelové konstrukce.
- Vhodná pro venkovní nátěry základovaných, žárově pozinkovaných, hliníkových a ocelových povrchů a povrchů předtím natřených alkydovými barvami.



TECHNICKÉ PARAMETRY

HUSTOTA	1,0–1,3 kg/l závisí na odstínu, ISO 2811
OBJEMOVÁ SUŠINA	cca 55 %
BÁZE BAREV	A a C
BAREVNÉ ODSŤINY	vzorník: Paints for metal roofs, Paints for Roofs 2018. Může být tónovaný v Tikkurila odstínech. Standardní odstíny: černá (0202), stará měď (0296), železná červená (0384), tráva (0357).
STUPĚŇ LESKU	Pololesklý.
BALENÍ	A Báze: 0,9 l, 2,7 l, 9 l a 18 l. C Báze: 0,9 l, 2,7 l, 9 l a 18 l.
VYDATNOST	8-12 m ² /l
DOBA SCHNUTÍ (23 ° C a 50% relativní vlhkost vzduchu)	Zaschne na dotek po 3-5 hodinách, další nátěr doporučujeme udělat na další den.
APLIKACE	Štětce nebo sprej. Naneste barvu nejlépe štětcem nebo alternativně válečkem nebo sprejem. Po válcování okamžitě ukončete štětcem. Na stříkání používejte trysku 0,011 "- 0,015" (nominální úhel obvykle 40 °) a v případě potřeby zředte produkt až do 10 % objemu.
ODOLNOST VŮČÍ	Povětrnosti: Dobrá, také v průmyslovém a mořském ovzduší. Povrch barvy se postupně stane matným v důsledku vlivu počasí. Opotřebení: Dobrá. Chemikáliím: Odolává terpentýnu, White Spirit a metylalkoholu, neodolává např. silným ředidlům. Olejem a tukem: Odolává mazacím olejům a tukům. Teplu: 80 °C, ISO 4211-3
ŘEDIDLO	White Spirit 1050.
SMĚŠOVACÍ POMĚR	Pokud je to nutné, ředte do 5 % s White Spirit 1050.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí očistěte s White Spirit 1050, nebo s čističem na nářadí Tikkurila Pensselipesu.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/i 500 g/l (2010)]	Panssarimaali obsahuje max. 500 g/l VOC.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Přepravní a skladovací teplota musí být v rozmezí +5 °C do +25 °C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. ADR/RID: UN1263/3/III

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ:

Povrch, který se má natřít, musí být suchý a teplejší než okolní vzduch. Během natírání a sušení musí být teplota vzduchu, povrchu a barvy nejméně + 5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Rychlost sušení je silně ovlivněna relativní vlhkostí vzduchu, teplotou a rychlostí větru. Upozornění: Teplota povrchu nesmí být vyšší než + 40 °C, jinak se rozpouštědla vypaří příliš rychle. Toto může způsobit např. vznik pórů, bubliny a oslabení přilnavosti. Natírání si naplánujte tak, aby měl vytvořený film dost času na uschnutí před padnutím večerní rosy. Rosa degraduje barvu.

TECHNICKÝ LIST PANSSARIMAALI

ALKYDOVÁ BARVA PRO KOVOVÉ POVRCHY/ POLOLESKLÁ

PŘÍPRAVA APLIKACE:

Nenatřené povrchy:

Nové pozinkované plechové střechy se nedoporučuje natírat dříve než po první zimě. Nejlepší přilnavost se dosáhne pomocí mechanického nebo chemického ošetření (zdrsnění) pozinkovaného povrchu i pomocí vlivu povětrnostních podmínek. Odstraňte jakoukoli bílou korozi / rez z povrchu broušením nebo drátěným kartáčem (do stupně St2). Odstraňte jakékoliv látky rozpustné ve vodě, špínu, ve vodě rozpustné soli, tuky a oleje z povrchu s Panssaripesu a kartáčem. Opláchněte důkladně vodou a nechte dobře vysušit. Hliníkové plochy musí být před aplikací barvy zdrsněné. Celý povrch natřete s antikorozní základní barvou Rostex Super. Rostex Super může být dokončen s Panssarimaali až po několika hodinách. Dokončení by však mělo být provedeno nejpozději do 4 dnů po aplikaci. V opačném případě musí být základovaný povrch zdrsněn, aby byl zcela matný, opláchnut a vysušený před dokončením

Předtím natřené povrchy:

Odstraňte popraskanou barvu a rez pomocí škrabky nebo drátěného kartáče (do stupně St2). Silné odlupování znamená, že stará barva má obecně špatnou přilnavost. V takovém případě důkladně odstraňte starou barvu (např. škrabkou, drátěným kartáčem, tlakem nebo tlakovým pískováním).

Umyjte předtím natřené povrchy s čistícím prostředkem na střechy Panssaripesu a kartáčem, pak je důkladně opláchněte vodou a nechte uschnout. Plochy, které byly očištěny od rzi nebo nenatřené holé povrchy bez barvy natřete s antikorozní základní barvou Rostex Super.

POUŽITÍ:

Natírání ukončete 1-2 vrstvami nátěru s Panssarimaali v závislosti na pokrytí, jedna vrstva obvykle postačí je-li tloušťka suchého filmu alespoň 40-60 µm. Před použitím Panssarimaali důkladně promíchejte, a pokud je to nutné zředte s White Spirit 1050 od 0-5 %. Naneste nátěr přednostně štětcem nebo alternativně válcem nebo stříkáním. Po aplikaci stříkáním poslední nátěr aplikujte štětcem. Vyhraďte si potřebné množství barvy na určitý souvislý povrch a vymíchejte ji v jedné nádobě, abyste tak předešli možným barevným rozdílům.

Poznámka! Nepoužívejte odstín vytvořený z báze C spolu s hotovým odstínem od výrobce.

Klouzavost povrchu může být redukována přidáním Liukueste powder prášku (protismykový materiál) do barvy (1/3 l do 10 l). Aplikujte dva nátěry barvy, pokud používáte Liukueste powder tak, že druhý nátěr bude obsahovat protiskluzový materiál.

ÚDRŽBA:

S povrchem zacházejte opatrně. Za normálních okolností nátěr zcela vytrvá po 4 týdnech. Pokud je třeba čištění, použijte jemný kartáček, mop nebo navlhčený čistící hadřík. Po 1 měsíci očistěte povrch s Huultopesu s vodou v poměru 1:10. Velmi špinavé povrchy a skvrny očistěte s Huultopesu s vodou v poměru 1: 1. Povrch důkladně opláchněte a nechte uschnout.

Údržbový nátěr: Nátěr Panssarimaali může být udržován nátěrem s Panssarimaali, jinými alkydovými nátěry určenými na plechové střechy nebo Panssari Akva.

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních předpisů. Tekutý odpad likvidujte podle místních předpisů.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST:

Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které by měly být dodržovány. Další údaje o nebezpečných účincích jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listu je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace Vantaa, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.