

TECHNICKÝ LIST

TIKKURILA TEHO IKKUNAMAALI WINDOW PAINT

ALKYDOVÁ OLEJOVÁ BARVA PRO DŘEVĚNÉ POVRCHY V EXTERIÉRU / POLOLESKLÁ

POPIS VÝROBKU

Olejevá alkydová barva.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Na vnější natírání nových a dříve natřených povrchů dřeva.
- Okenní rámy, dveře a konstrukce.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZY BAREV	A a C.
KONEČNÝ EFEKT	Pololesklý
BAREVNÉ ODSŤÍNÝ	Vzorník: Wooden facades, Wooden facades 2018. Může být tónovaný v exteriérových odstínech Tikkurila.
OBJEMOVÁ SUŠINA	65 %
HUSTOTA	1,2 kg/l závisí na odstínu, ISO 2811
TEORETICKÁ VYDATNOST	8-10 m ² /l.
BALENÍ	báze A: 0,9 l, 2,7 l, 9 l báze C: 0,9 l, 2,7 l
METODY APLIKACE	Štětcem.
DOBA SCHNUTÍ (23 °C a 50 % relativní vlhkost vzduchu)	Natíraný povrch je suchý po cca. 24 hodinách. Sušení bude pomaleji s hrubými vrstvami barvy, při nižších teplotách nebo při vysoké relativní vlhkosti.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/d 300 g/l (2010)]	Množství VOC je max. 300 g/l
ŘEDIDLO	Lakkabensiini (White Spirit) 1050.
ČISTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí očistěte s Lakkabensiini 1050 nebo s Tikkurila Pensselipesu (čistič na nářadí).
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Skladování na chladném místě nebo přeprava nemají vliv na materiál. Špatně uzavřené nádoby neodolávají dlouhodobému skladování. ADR/RID: UN1263/3/III

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Natíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu musí být nejméně +5 °C, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 % během natírání i schnutí.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

NeNatírané povrchy:

Neošetřený dřevěný povrch očistěte od nečistot, plísní nebo uvolňujícího se materiálu. Povrch základujte Valtti Pohjuste nebo Valtti Plus Base. Chraňte kovové části náchylné k rezivění, jako jsou hlavy hřebíků, antikoročním nátěrem Rostex Super. Odstraňte pryskyřici z uzlů.

Předtím natřené povrchy:

Odstraňte odlupující se, popraskanou barvu a tmel z předtím natřených povrchů. Pokud je to nutné, omyjte předtím natřené povrchy Maalipesu nebo Homeenpoisto. Přebruste lesklé povrchy, aby byly zmatněné a přebruste ostré hrany. Odstraňte prach z obrušování. Ošetřete holé dřevěné povrchy Valtti Pohjuste nebo Valtti Plus Base. Utěsněte skleněnou tabuli do rámu a případné praskliny zaplombujte pomocí pružného elastického tmelu. (Ujistěte se, že tmel se bude dát překrýt).

APLIKACE:

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Natřete povrch s Teho Ikkunamaali Window Paint nebo Öljypohja Jehu zředěnými do 5 % s Lakkabensiini (White Spirit) 1050. Broušením zdrsnete rámy předtím natřené s polyuretanem nebo katalytickou barvou a natřete s Teho Ikkunamaali Window Paint zředěnou do 5 % s Lakkabensiini (White Spirit) 1050. Aplikujte štětcem. Konečný nátěr proveďte s neředěným Teho Ikkunamaali Window Paint, ne dříve než 24 hodin po natírání, nejlépe až po několika dnech od natírání. Naneste barvu 1 až 2 mm přes skleněnou tabuli. Dřevo má uzly, z nichž může vycházet pryskyřice a jiné extrakční látky přes natíraný povrch kvůli změnám teploty a vlhkosti.

TECHNICKÝ LIST
TIKKURILA TEHO IKKUNAMAALI WINDOW PAINT
ALKYDOVÁ OLEJOVÁ BARVA PRO DŘEVĚNÉ POVRCHY V EXTERIÉRU / POLOLESKLÁ

POKYNY NA ÚDRŽBU

S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože výrobek dosahuje svou konečnou tvrdost a trvanlivost přibližně za čtyři týdny za normálních okolností a podmínek. Pokud je třeba povrch ihned po zpracování vyčistit, použijte měkký kartáček, vlhký hadřík nebo mop. Po jednom měsíci od natírání se může znečištěný povrch očistit Huoltipesu (smíchejte 1 část Huoltipesu s 10 díly vody). Vyčistěte skvrny a velmi znečištěné povrchy silnějším roztokem Huoltipesu a vody (1: 1). Po umytí opláchněte vodou a nechte vysušit.

UDRŽBOVÉ OŠETŘENÍ

Údržba: Teho Ikkunamaali může být ošetřen nátěrem Teho Ikkunamaali nebo Unica Akva Maali.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Výrobek je klasifikován jako nebezpečný. Nádoby jsou vybaveny bezpečnostními etiketami, které si musí být důsledně dodržovány. Bližší informace o nebezpečných vlivech a ochraně proti nim jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Prázdné obaly by měly být recyklovány nebo zlikvidovány v souladu s místními předpisy. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Výrobce:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor:

Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.

V případě, že máte v úmyslu použít výrobek pro jakýkoli jiný účel, než je doporučeno v tomto dokumentu bez předchozího získání našeho písemného potvrzení o vhodnosti pro zamýšlené použití, takové použití probíhá na vlastní nebezpečí.