

TECHNICKÝ LIST

UNICA ULKOKALUSTEMAALI / UNICA ENAMEL

Speciální alkydová barva / pololesklá

POPIS VÝROBKU

Speciální alkydová barva.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Doporučené použití: Nábytek, stroje, vozidla, čluny, nářadí atd.
- Na interiérové a exteriérové nátěry kovového a dřevěného nábytku. Je také vhodná na různé plastové povrchy, jako například sklolaminátové a plastové čluny (povrchy nad vodní hladinou). Viz návod na použití.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze A a C.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorníky: Symphony color system, Feel the color, Feelings. Může být tónována do Tikkurila exteriérových odstínů. Hotový odstín Aluminium/hliníkový.
KONEČNÝ EFEKT	Pololesk.
OBJEMOVÁ SUŠINA	42%.
HUSTOTA	Přibližně 0,9-1,2 kg/l v závislosti na odstínu, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Hladké dřevěné plochy 10-12m ² /l. Kovové a plastové povrchy: 12-14 m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	Suchý proti prachu po 2 hodinách. Přetíratelný po 16 hodinách.
ŘEDIDLO	White Spirit 1050 pro aplikaci štětcem. Ruiskuohenne 1032 pro aplikaci stříkáním.
APLIKACE	Štětcem, stříkáním nebo válečkem s krátkým vlasem. Bezvduchové stříkání: tryska 0,009-0,013" (0,23-0,33mm) – ředění 5-20% objemu. Běžné stříkání: kapalinová tryska 1,4mm-1,8mm, ředění 25-35% objemu (DIN4 18-25s). Při stříkání nesmí tloušťka suchého filmu přesáhnout 40µm.
ČIŠTENÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistíte s White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu (čistič nářadí).
ODOLNOST VŮČI	CHEMIKÁLIÍM: Odolává čistícím prostředkům, jemným zásadám a jemným kyselinám. Odolný vůči terpentýnu, white spirite/bílému lihu a denaturovanému alkoholu. Neodolává např. ředidlům. Odolává lubrikačním olejům a mazivům. Jakékoliv postříkání palivem musí být okamžitě utřeno. OTĚRU: Dobrá.

TECHNICKÝ LIST
UNICA ULKOKALUSTEMAALI / UNICA ENAMEL
Speciální alkydová barva / polelesklá

	<p>UMÝVÁNÍ: Dobrá se všemi běžnými čistícími prostředky, SFS 3755.</p> <p>TEPELNÁ ODOLNOST: 120°C, světlé odstíny můžou mírně zežloutnout při teplotě nad 80°C, ISO 4211-3.</p>
BALENÍ	0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l.
PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech při teplotě od +5°C do +25°C. Neovlivněn přepravou ani skladováním v chladu.
Obsah VOC	UNICA ULKOKALUSTEMAALI obsahuje cca 40 g/l VOC.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané povrchy: Zbavte nenatřené kovové a dřevěné povrchy jakýchkoliv nečistot, prachu, mastnoty a oleje. Odstraňte bílou rez z pozinkovaných povrchů kartáčováním. Umyjte plastové povrchy pomocí rozpouštědla např. Thinner 1029 nebo jiného denaturovaného ethanolu (jako je Sinol). Povrch obruste a odstraňte brusný prach. Vzhledem k rozdílům mezi typy plastů, by měl být účinek rozpouštědla a přilnavost barvy před natřením celého povrchu nejdříve otestován na malé ploše. Dřevěné povrchy základujte s Jehu nebo Otex. Kovové povrchy základujte s antikoročním základním nátěrem Rostex Super. Hliníkové povrchy musí být před nanesením základního nátěru zdrsňeny.

Předtím natřené povrchy: Povrchy omyjte čistícím prostředkem Maalipesu a důkladně opláchněte vodou. Odstraňte jakoukoliv uvolňující se barvu škrabkou a celý povrch obruste. Odstraňte brusný prach. Použijte Lakkakitti na vyplnění všech otvorů a dutin. Přebruste plněné plochy a odstraňte brusný prach. Naneste střední nátěr Jehu nebo Otex na opotřebované dřevěné povrchy nebo antikoroční základní nátěr Rostex Super na kovové povrchy.

Když budete natírat se zářivě červenou, žlutou nebo oranžovou barvou, základujte dřevěný povrch s Jehu nebo Otex tónovanými do stejného odstínu. Zinkované, hliníkové a ocelové povrchy by měly být natřeny světlešedým základním nátěrem Rostex Super.

NATÍRÁNÍ: Před použitím barvu důkladně promíchejte, a pokud je to potřeba, zředte ji s White Spirit 1050 při aplikaci štětcem a Ruiskuohenne 1032 při aplikaci stříkáním. Naneste 1-2 vrstvy štětcem, stříkáním nebo válečkem.

NÁVOD NA ÚDRŽBU: V případě potřeby je čištění možné přibližně po 1 měsíci, ne dříve: povrchy se čistí pomocí jemného kartáče, houby, čistícího hadříku s neutrálním (pH 6-8) čistícím prostředkem na mytí nádobí. Velmi špinavý povrch očistěte pomocí houby, mopu nebo čistícího hadříku a mírně alkalického (pH 8-10) čistícího prostředku. Důkladně opláchněte vodou.

S natíraným povrchem zacházejte během prvních týdnů po natírání opatrně, protože produkt dosáhne v běžných podmínkách svou konečnou tvrdost a odolnost asi po jednom měsíci od natírání.

TECHNICKÝ LIST

UNICA ULKOKALUSTEMAALI / UNICA ENAMEL

Speciální alkydová barva / pololesklá

Pokud je potřebné povrch čistit ihned po natírání, čistěte ho pouze lehce, použijte jemný kartáček nebo vlhký hadřík, mop.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

Nebezpečí samovznícení! Materiály jako jsou hadříky na čištění a papírové ubrousky, brusný prach a přestříky obsahující produkt, se mohou o několik hodin později samovolně vznítit. Pro zabránění rizika požáru je třeba podobný odpad umístit do kovové odpadní nádoby naplněné vodou, která bude před likvidací zapečetěna, nebo ho třeba nechat uschnout venku či okamžitě spálit.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor v ČR: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.