

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR

PRŮHLEDNÉ MOŘIDLO NA DŘEVO V EXTERIÉRU / TÓNOVATELNÉ

POPIS VÝROBKU

Rozpouštědlové mořidlo na dřevo na olejové bázi, které se vstřebává do dřeva a nevytváří rovnoměrný film po prvním ošetření. Chrání dřevo před povětrnostními vlivy zpomalováním účinků vlhkosti a slunečního záření.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Vnější stěny, ploty, neošetřené nebo předtím namořené dřevěné konstrukce.
- Není vhodný na interiérové povrchy zahradních dřevěných domků.
- Vhodný na vnější kulatinové povrchy, řezané a hladké dřevěné povrchy, různé dřevěné desky, impregnované dřevěné povrchy a tepelně upravené dřevěné povrchy podle návodu.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BÁZE BAREV	Báze EC.
BAREVNÝ ROZSAH	Vzorníky: Valtti Semi – transparent wood finishes. Tónování v Tikkurila průhledných odstínech.
OBJEMOVÁ SUŠINA	17%.
HUSTOTA	Přibližně 0,9 kg/l, ISO 2811.
TEORETICKÁ VYDATNOST	Řezivo: 4-8m ² /l. Hladké dřevěné a kulatinové povrchy: 8-12m ² /l.
DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)	Suchý na dotek po 4-8 hodinách. Přetíratelný po přibližně 24 hodinách.
APLIKACE	Štětcem.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí čistěte s White Spirit 1050 nebo Tikkurila Pensselipesu (čistič nářadí).
BALENÍ	Báze EC: 0,225l, 0,9l, 2,7l, 9l, 18l. Hotové odstíny: 10l.
PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ	Otevřenou nádobu důkladně uzavřete pro další použití. Otevřené balení spotřebujte během téže malířské sezony, protože vlastnosti nátěru se mohou po otevření nádoby změnit. Neovlivněn přepravou ani skladováním v chladu, doporučená teplota přepravy a skladování je +5°C až +25°C.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/f 700 g/l (2010)]	Obsah VOC je maximálně 700 g/l.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR

PRŮHLEDNÉ MOŘIDLO NA DŘEVO V EXTERIÉRU / TÓNOVATELNÉ

PODMÍNKY APLIKACE: Povrch, který se má natírat, musí být suchý. To znamená, že obsah vlhkosti ve dřevě musí být nižší než 20%. Teplota vzduchu, povrchu a mořidla musí být nejméně +5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80% během natírání a schnutí.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Nenatírané dřevěné povrchy: Nečistoty, prach a uvolněný materiál odstraňte z povrchu drátěným nebo čistícím kartáčem. Znečištěné a plesnivé povrchy umyjte s Tikkurila Homeenpoisto nebo Tikkurila Tehopesu podle pokynů. Základujte povrch v co nejranější možné fázi výstavby s Valtti Pohjuste. Chraňte rostliny před postřikáním s Valtti Color a Valtti Pohjuste.

Povrchy, které už byli natírány nebo byli ošetřeny ochranným prostředkem nebo mořidlem na dřevo: Použijte škrabku a/nebo drátěný kartáč, abyste z povrchu odstranili veškerý uvolňující se materiál a zvětrané dřevo. Povrch v případě potřeby umyjte s Homeenpoisto nebo Tehopesu. Pokud na dřevěném povrchu zůstane zřetelný, případně lesklý film, odstraňte jej nebo jej důkladně obruste. Chraňte rostliny před postřikáním s Valtti Color.

Pro dosažení rovnoměrného povrchu a vyhnutí se barevným rozdílům si vyhradte dostatečné množství natónovaného Valtti Color smíchaného v jedné nádobě. Před použitím, a občas také během natírání Valtti Color důkladně promíchejte.

Aplikujte Valtti Color rovnoměrně a nepřetržitě po celé délce kulatiny nebo několika desek, aby se zamezilo překrývání. Ošetřete koncové části dřeva se zvláštní péčí.

Naneste dvě vrstvy; tenké vrstvy na hladké a kulatinové povrchy. Na ošetření nového povrchu vždy používejte tónovaný výrobek.

Zkontrolujte stav povrchu a podle potřeby vykonajte údržbu. Interval údržby je kromě jiného ovlivněn polohou povrchu, směrem umístění a povětrnostními podmínkami. Před nanášením povrchové úpravy zkontrolujte stav dřeva a funkčnost konstrukce kulatiny. Pro více informací navštivte:

http://www.tikkurila.com/decorative_paints/instructions/exterior_painting/log_surfaces

POKYNY NA ÚDRŽBU: S natíraným povrchem zacházejte opatrně, protože výrobek dosahuje za normálních podmínek konečnou tvrdost a trvanlivost přibližně za čtyři týdny od aplikace. Pokud je potřeba povrch očistit ihned po natírání, použijte měkký kartáček, vlhký hadřík nebo mop.

Po měsíci od natírání se může znečištěný povrch očistit čistícím prostředkem Huoltopesu (smíchejte 1 díl Huoltopesu s 10 díly vody).

Vyčistěte skvrny a velmi znečištěné povrchy silnějším roztokem Huoltopesu a vody (1: 1). Po umytí opláchněte vodou a nechte uschnout.

ÚDRŽBOVÉ OŠETŘENÍ: Sledujte stav dokončeného natřeného povrchu a v případě potřeby vykonajte údržbu. Mezi faktory ovlivňující intervaly údržby patří umístění, orientace na světové strany a povětrnostní podmínky.

TECHNICKÝ LIST VALTTI COLOR

PRŮHLEDNÉ MOŘIDLO NA DŘEVO V EXTERIÉRU / TÓNOVATELNÉ

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Zabraňte vylití do kanalizace, vodních systémů a půdy. Recyklujte prázdné, suché obaly nebo je zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Zneškodněte kapalný odpad v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nádoby jsou opatřeny bezpečnostními etiketami, které si před použitím pozorně prostudujte. Bližší informace o nebezpečných účincích a ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na požádání klienta.

Výrobce: Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace VANTAA, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz.

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za kterých je výrobek použit a celou řadu faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zříká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.